

# MIRA<sup>®</sup> SET 60

Aditivo plastificante polifuncional reductor de agua de medio rango

---

## Descripción de Producto

MIRA<sup>®</sup>SET 60 es un aditivo multifuncional de medio rango de reducción de agua fabricado mediante procesos de control de calidad estrictos para garantizar un producto homogéneo y de desempeño uniforme.

MIRA<sup>®</sup>SET 60 fue desarrollado como un aditivo reductor de agua de alta eficiencia, especialmente formulado para su uso en concretos de especificaciones exigentes, con la propiedad de no promover retardos de fraguado. Atiende la ASTM C494 Tipo F y Tipo G.

## Principales Ventajas

MIRA<sup>®</sup>SET 60 confiere al concreto elevadas prestaciones en materia de:

- Alta Trabajabilidad;
- Reducción de la relación agua / cemento;
- Desarrollo de resistencias desde edades tempranas;
- Mantenimiento de la consistencia por más tiempo.

MIRA<sup>®</sup>SET 60 está formulado para mitigar discontinuidades en la granulometría de los agregados finos que puedan comprometer tanto la cohesión como la bombeabilidad de los concretos.

## Principales Aplicaciones

- Concretos en general;
- Concretos con alta plasticidad;
- Columnas, muros y pilotes;
- Concretos estructurales en general.

## Dosificaciones Recomendadas

La dosificación del MIRA<sup>®</sup>SET 60 recomendada es de 0,4% hasta 1,2 % sobre la masa de cementante. Esta dosis puede variar en función de la reducción de agua requerida. Se recomienda realizar ensayos de prueba para determinar la dosis más adecuada, ya que ésta varía según el tipo de cemento, retardo requerido, condiciones ambientales, etc. Concretos con relaciones a/c muy bajas que requieran dosis superiores a 1,5% sobre peso de material cementante, se recomienda el uso de los superfluidificantes ADVA<sup>®</sup> o DARACEM<sup>®</sup>.

## Compatibilidad

MIRA®SET 60 es compatible con cualquiera de los aditivos de GCP, excepto con los aditivos de la línea ADVA®. Es necesario hacer una evaluación previa de las propiedades que se requieran y hacer los ajustes correspondientes con los materiales locales. Se deben realizar pruebas previas en concreto antes de su uso y después de cualquier cambio en los agregados o cemento. Cuando es necesario utilizarse mas de uno aditivo en la mezcla, se deben de añadir por separado.

## Suministro

Suministrado en tambores de 200 L, contenedores de 1000 L o granel. Muestras disponibles en recipientes de 0,5, 1 y 5 litros.

## Recomendaciones de Almacenamiento

- Tambores/Contenedores: Lugar cerrado, ventilado y seco manteniendo los contenedores originales e intactos.
- Granel: Tanque plástico totalmente cubierto y con de barrera de contención de acuerdo con las recomendaciones de GCP.

## Especificaciones y Caducidad

Color	Café
Aspecto	Líquido
Densidad	1,168 - 1,228
Caducidad*	6 (seis) meses a partir de la fecha de fabricación.

\*En el caso de almacenamiento a granel, la caducidad esta acondicionada a las condiciones periódicas de limpieza y conservación del tanque.

## Instrucciones de Uso y Responsabilidad Legal

El aditivo MIRA®SET 60 debe de ser añadido al final de la carga en el concreto fresco junto con el agua de mezclado, y no se debe de poner sobre la mezcla seca.

El aditivo MIRA®SET 60 puede generar retraso de fraguado, por eso es importante poner atención a los siguientes puntos:

- Realización de ensayos previos de laboratorio y de campo para definición de dosis recomendada de acuerdo con las características de la mezcla a ser aplicada. Estos ensayos previos deberán ocurrir siempre que haya cualquier cambio en las materias primas utilizada en concreto;
- Calibración y mantenimiento de los equipos medidores de aditivos de acuerdo con la norma vigente en el país;
- No utilizar el aditivo MIRA® SET 60 en combinación con otras marcas de aditivos sin previa consulta técnica a algun representante de GCP Applied Technologies;
- Aditivos de la línea MIRA® deben ser mezclados antes de su uso.

El aditivo MIRA®SET 60 podrá perder sus principales funciones de desempeño en caso de que no sea almacenado de acuerdo con el punto “Recomendaciones de Almacenamiento”.

Cualquier utilización del aditivo MIRA®SET 60 que no esté contemplada en esta ficha técnica, debe ser consultada previamente por un representante de GCP Applied Technologies.

El usuario debe ser precavido que las barreras de contención del almacenamiento estén de acuerdo con las recomendaciones de GCP Applied Technologies, para evitar inconvenientes con los órganos ambientales.

## Instrucciones de Seguridad

Evitar el contacto directo con los ojos y la piel. Manejo a través del uso de EPP como guantes, gafas, mascarillas y delantal. En caso de ingestión buscar ayuda médica. Para más informaciones, consulte la MSDS.

North America customer service: 1-877-4AD-MIX (1-877-423-6491)

Este documento solo está vigente a partir de la última fecha de actualización que se indica a continuación y es válido solo para su uso en México. Es importante que siempre se refiera a la información disponible actualmente en la siguiente URL para proporcionar la información del producto más actualizada al momento de su uso. También se encuentra disponible en [www.gcpat.mx](http://www.gcpat.mx) literatura adicional como Manuales del contratista, boletines técnicos, planos detallados y recomendaciones detalladas y otros documentos relevantes. No se debe confiar en la información que se encuentra en otros sitios web, ya que pueden no estar actualizados o ser aplicables a las condiciones en su ubicación y no aceptamos ninguna responsabilidad por su contenido. Si hay algún conflicto o si necesita más información, comuníquese con el Servicio al cliente de GCP.

Last Updated: 2025-05-15

[gcpat.mx/solutions/products/mira-mid-range-water-reducers/mira-set-60](http://gcpat.mx/solutions/products/mira-mid-range-water-reducers/mira-set-60)